


PLACA DE CEMENTO - ESTÁNDAR

Versatilidad de aplicaciones en todo tipo de obras.

Placas de cemento livianas y altamente resistentes a la intemperie y al impacto, ideales para resolver todo tipo de aplicaciones constructivas tanto en interior como en exterior.

Son curadas en autoclave, lo que brinda una excelente estabilidad dimensional y resistencia. De simple y rápida de instalación, se presenta en varios espesores, dando respuesta a los diversos y exigentes requerimientos funcionales del mercado de la construcción. Posee tolerancias en sus dimensiones, por ello es requerido generar juntas a la vista de 8 mm como mínimo.



Características

Superficie: Lisa, sin tratamiento hidrófugo.

Bordes: Rectos.

Composición: Mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados naturales, fraguado y curado en autoclave.

Certificados: Las placas se fabrican bajo los lineamientos de la Norma IRAM 11660 "Placas planas de fibrocemento, libres de asbesto". Todos los ensayos se basan metodológicamente en la Norma IRAM 11661.

Presentaciones:

Dimensiones: 1,20 x 2,40 m.

Espesor: 6 / 8 / 10 mm.

Aplicación

- **Placa de 6 mm:** Cenefas, cajones para pasaje de cañerías en exterior, revestimientos de columnas, tapar aberturas al exterior, revestimientos en balcones o terrazas, semicubiertos, cerramientos provisionales, otros que no impliquen una función estructural.
- **Placa de 8 y 10 mm:** Muros exteriores; cerramientos; revestimientos; marquesinas; medianeras; como sustrato para revestimientos exteriores como piedra, cerámicos, revestimientos en ladrillo, etc.; cajas de escaleras al exterior; parasoles; otros. Además, es un excelente sustrato para la terminación con revestimientos plásticos o como base para sistemas EIFS.

Ventajas

- Alta resistencia a impactos y golpes.
- Ideal para colocar en exteriores.
- Alta resistencia a la humedad, hongos y moho.
- No propaga la llama ni genera humo.
- Inmunidad a plagas y roedores por ser elaboradas con materiales inertes.
- Estabilidad dimensional.
- Listas para recibir pinturas o revestimientos.

Otros beneficios

- **Resistencia térmica:** Tanto la calidad de las materias primas como el proceso de fraguado en autoclave permiten a las placas alcanzar gran resistencia a la flexión y tener un módulo de elasticidad muy elevado. Además de contar con ensayos de resistencia al impacto (ISO 8336) y resistencia al impacto choque duro y blando (Normas IRAM 11.600) realizados por el INTI, lo que garantiza un buen desempeño en aplicaciones exteriores que requieran mayor exigencia.
- **Aislamiento térmico:** Las soluciones con placas de cemento permiten la incorporación de aislantes térmicos, en el interior de cerramientos, cielorrasos y revestimientos; lo que combinado con la correcta elección del espesor de placa, permite cumplir con las más variadas exigencias térmicas. Coeficiente de conductividad térmica de las placas de cemento: 0.28 W/mK.
- **Aislamiento acústico:** Las soluciones construidas con placas de cemento ofrecen un excelente aislamiento acústico gracias al sistema masa-resorte-masa (requiere la utilización de material aislante). Su comportamiento acústico es superior a las soluciones tradicionales.
- **Comportamiento al fuego:** Debido a su índice 0 de propagación de llama y generación de humo (material clase RE2 según ensayos realizados por el INTI), las placas de cemento permiten desarrollar sistemas resistentes al fuego de diversos desempeños, facilitando el diseño de edificaciones seguras que permiten evacuar a las personas y bienes a un lugar seguro en un tiempo prudencial.


Traslado y manipuleo

- El transporte manual de las placas se realiza en forma vertical sujetándolas por dos operarios aproximadamente a 0,60 m del extremo de éstas. No transportar de plano.
- La estiba se realiza en lugares cubiertos apilando un máximo de cuatro pallets.
- Proteger los bordes y esquinas de golpes.
- Almacenar sobre superficies planas y parejas, es conveniente mantener el paletizado de fábrica.

PLACA DE CEMENTO - ESTÁNDAR

Tomado de juntas:

1. Placa Cementicia Estándar
2. Sellador poliuretánico pintable
3. Perfil PGC
4. Revoque plástico texturado



PLACAS CEMENTICIAS	Espesor (mm)	Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Rendimiento (m ²)	Superficie	Bordes
ESTÁNDAR	6	2,40	1,20	25	2,88	Lisa	Recto estándar
	8	2,40	1,20	33	2,88		
	10	2,40	1,20	41	2,88		

Los pesos registrados son valores promedio, pueden tener diferencias según variaciones de espesor y humedad del producto.

Las variaciones de peso rondan alrededor de un 10% tomando en consideración el mismo espesor y las mismas dimensiones.

PLACA CEMENTICIA ESTÁNDAR					
Datos técnicos					
PROPIEDAD	Valor promedio	Unidad	Ensayo		
Absorción	35	%	IRAM 11660		
Densidad (seca al horno)	1.27	kg/m ³	IRAM 11660		
Contenido de humedad	10	%	IRAM 11660		
Variación dimensional por Humedad					
CARA VISTA - Prom	0.83	mm/m	INTI		
CARA NO VISTA - Prom	0.7				
Coefficiente de dilatación térmica					
CARA VISTA - Prom	10.78 x 10 ⁻⁶	m/m °C	INTI		
CARA NO VISTA - Prom	3.44 x 10 ⁻⁶				
Módulo de elasticidad a la flexión					
LONGITUDINAL	120000	kg/cm ²	INTI		
TRANSVERSAL	103000				
Resistencia a la flexión (MOR):					
Seco al ambiente paralelo	13.4	Mpa	IRAM 11660		
Seco al ambiente perpendicular	20.6				
Saturado paralelo	8.5				
Saturado perpendicular	14.1				
Conductividad térmica	0.28	W/mK	INTI		
Resistencia al impacto de bola de Acero (1)	Aprobado	Aprobado/Rechazado	INTI		
Índice de propagación de Llama (2)	0		RE2 INTI		
Permeancia al vapor de agua	0.12	g/m ² h kPa+/-4	INTI		
Impermeabilidad al agua	Aprobado	Aprobado/Rechazado	INTI		
Tolerancias					
VARIABLE	Tolerancia	Mínimo	Nominal	Máximo	Ensayo
Largo (mm)	± 5	2395	2400	2405	EASA / IRAM 11661
Ancho (mm)	± 3	1197	1200	1203	EASA / IRAM 11661
Espesor (mm)	± 4	5.6	6	6.3	EASA / IRAM 11661
	± 4	7.6	8	8.3	
	± 4	9.6	10	10.3	